Produkt Spezifikation

DMT Prüfstaub Typ 8® bis 100 my

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Plant & Product Safety
Refrigeration & Air Quality

Am TÜV 1
45307 Essen, Germany

1. Allgemeine Beschreibung:	Hergestellt wird diese Prüfstaubvariante durch die Siebung des DMT Prüfstaub Typ 8® mit einem 100 µm Sieb. Damit werden u.a. längere die Baumwollfasern als auch daraus gebildete Wollmäuse vom Feinanteil des Prüfstaubs abgetrennt.
2. Zusammensetzung:	Der DMT Prüfstaub Typ 8® < 100 µm besteht aus dem aus Komponenten des DMT Prüfstaub Typ 8®, die kleiner sind als 100 µm.
3. Transport und Lagerung:	Durch Transport und Lagerung können Teilentmischungen auftreten. Daher wird empfohlen, den DMT Prüfstaub Typ 8® bis 100 my vor Verwendung zu homogenisieren, was durch Aufmischen mit einem Labortaumelmischer erreicht werden kann. Bitte trocken und im luftdicht verschlossenen Originalbehälter lagern.
4. Qualitätsüberwachung:	Um reproduzierbare Qualität zu erreichen, werden die Rohstoffe und Produktion streng kontrolliert. Folgende Qualitätskontrollen werden durchgeführt: Überwachung der Partikelgrößenverteilung von Rohstoffen Überwachung der Partikelgrößenverteilung vom Endprodukt

5. Spezifikation:	**Name:** DMT Prüfstaub Typ 8® bis 100 my **Zusammensetzung:** DMT Mineralstaub Typ 3 DMT Cellulosestaub DMT geschnittene Baumwolle **Material:** Partikel-Faser-Gemisch **größte Partikelgröße (µm):** 100 **Schüttdichte(g/cm³):** 2,00 **Substanzdichte (g/cm³):** - **Zustand:** fest **Härte (Mohs):** 3,5 **Farbe:** weiß