

Produkt Spezifikation

DMT Buchenholzkohle bis 100 my

DMT GmbH & Co. KG
 Plant & Product Safety
 Refrigeration & Air Quality

Am TÜV 1
 45307 Essen, Germany



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Allgemeine Beschreibung: | Prüfstaub zur Verwendung für filtertechnische- und Umweltprüfungen. Nähere Informationen finden Sie im Bereich Downloads. |
| 2. Zusammensetzung: | Die Partikelgrößenverteilung des DMT Buchenholzkohle bis 100 my liegt zwischen 0 - 100 µm. |
| 3. Transport und Lagerung: | Durch Transport und Lagerung können Teilentmischungen auftreten. Daher wird empfohlen, den DMT Buchenholzkohle bis 100 my vor Verwendung zu homogenisieren, was durch Aufmischen mit einem Labortaumelmischer erreicht werden kann. Bitte trocken und im luftdicht verschlossenen Originalbehälter lagern. |
| 4. Qualitätsüberwachung: | Um reproduzierbare Qualität zu erreichen, werden die Rohstoffe und Produktion streng kontrolliert. Folgende Qualitätskontrollen werden durchgeführt: Überwachung der Partikelgrößenverteilung von Rohstoffen Überwachung der Partikelgrößenverteilung vom Endprodukt |
| 5. Spezifikation: | Name: DMT Buchenholzkohle bis 100 my Zusammensetzung: Kohle Material: Holz größte Partikelgröße (µm): 100 Substanzdichte (g/cm³): 1,42 Zustand: fest Härte (Mohs): 0,5 Farbe: schwarz |